




FISA PRODUS TIP - CARAMIZI GV 290 x 140 x 88

SR EN 771 -1 + A1 : 2015



<p>Descriere produs :</p> <p>Domeniu de utilizare :</p> <p>Utilizare preconizata :</p> <p>Utilizare specifica :</p> <p>Sistemul de evaluare si verificare a performantei :</p> <p>Dimensiuni (mm) :</p> <p>-L / l / h</p> <p>Set de identificare :</p> <p>Rezistenta la compresiune, N /mm² (⊥ pe fata de asezare) :</p> <p>Rezistenta la compresiune , pe capete , N/mm² :</p> <p>Densitatea aparenta , kg / dm³ :</p> <p>Tolerante , % :</p> <p>Clasa de toleranta :</p> <p>Domeniul de toleranta :</p> <p>Planeitate fete de asezare , mm max . :</p> <p>Paralelism fete de asezare , mm max . :</p> <p>Densitatea neta uscata :</p> <p>Categoria de toleranta :</p> <p>Grupa de unitate :</p> <p>Volum de goluri , % :</p> <p>Aderenta :</p> <p style="padding-left: 20px;">- rezistenta medie initiala la forfecare , N /mm²</p> <p style="padding-left: 20px;">- rezistenta caracteristica la forfecare , N /mm²</p> <p>Conductivitatea termica la 10° C , λ_{10dry} , W / mK :</p> <p>Rezistenta la inghet – dezghet :</p> <p>Permeabilitatea la vapori de apa , μ :</p> <p>Absorbția de apa , % :</p> <p>Viteza initiala de absorbție a apei :</p> <p>Continut de saruri solubile active , % :</p> <p>Dilatarea datorata umiditatii :</p> <p>Reactia la foc :</p> <p>Substante periculoase :</p>	<p>Element de zidarie din argila arsa , cu goluri verticale , tip P , clasa I . Realizarea constructiilor, deoarece pe intregul lor ciclu de viata nu reprezinta o amenintare pentru igiena , sanatatea si siguranta atat a lucradorilor cat si a ocupantilor lor si ca nu exercita un impact exagerat asupra calitatii mediului .</p> <p>Realizarea peretilor de zidarie , a stalpilor si a peretilor despartitori , protejati . Nu sunt destinate utilizarii cu mortar subtire .</p> <p>Pentru realizarea zidariilor protejate , structurale .</p> <p>2+</p> <p>290 x 140 x 88</p> <p>A</p> <p>15</p> <p>min. 2,5</p> <p>1060</p> <p>D2</p> <p>T1</p> <p>R1</p> <p>4</p> <p>4</p> <p>NPD</p> <p>NPD</p> <p>G2</p> <p>≤ 43</p> <p>0,342</p> <p>0,32</p> <p>0,327</p> <p>Clasa F0 (nu se lasa expusa)</p> <p>5/10</p> <p>NPD (nu se lasa expusa)</p> <p>NPD</p> <p>Clasa S0</p> <p>NPD</p> <p>Clasa A1</p> <p>NPD</p>
---	--

Conditii de aspect :

- fisuri pe fetele vazute , fara goluri
- fisuri pe fetele cu goluri

- stirbituri la muchii si colturi

- max.1 / buc , pe 1/3 din inaltime
- sa nu apara grupate sistematic , iar conditia de rezistenta la compresiune sa fie asigurata
- max.6 / buc , fara sa se ajunga la goluri

Necesar m³ zidarie :

227 buc .

Necesar m² zidarie (grosime 30 cm) :

66 buc .

Codificarea produsului :

CL	P	I	15	1060 (D2)	290x140x 88	A	T1	R1	A 0,342	L 0,327	V
----	---	---	----	-----------	-------------	---	----	----	---------	---------	---