


## FISA PRODUS TIP - TERMOBLOC T38 ET XL

SR EN 771 - 1 + A1 : 2015



<b>Descriere produs :</b>	Element de zidarie din argila arsa , cu goluri verticale , tip P , clasa I.
<b>Domeniu de utilizare :</b>	Realizarea constructiilor, deoarece pe intregul lor ciclu de viata nu reprezinta o amenintare pentru igiena , sanatatea si siguranta atat a lucraitorilor cat si a ocupantilor lor si ca nu exercita un impact exagerat asupra calitatii mediului .
<b>Utilizare preconizata :</b>	Realizarea peretilor de zidarie , a stalpilor si a peretilor despartitori protejati . Nu sunt destinate utilizarii cu mortar subtire .
<b>Utilizare specifica :</b>	Pentru realizarea zidariilor protejate , structurale .
<b>Sistemul de evaluare si verificare a performantei :</b>	2+
<b>Dimensiuni ( mm ) :</b>	
-L / l / h	380 x 235 x 238
<b>Set de identificare :</b>	A
<b>Rezistenta la compresiune, N/mm<sup>2</sup> (⊥ pe fata de asezare ) :</b>	15
<b>Rezistenta la compresiune , pe capete , N/mm<sup>2</sup> :</b>	min. 2,5
<b>Densitate aparenta, kg/dm<sup>3</sup> :</b>	825
<b>Tolerante , % :</b>	D2
<b>Clasa de toleranta :</b>	T1
<b>Domeniul de toleranta :</b>	R1
<b>Planeitate fete de asezare, mm max. :</b>	6
<b>Paralelism fete de asezare, mm max. :</b>	4
<b>Densitatea neta uscata :</b>	NPD
<b>Categoria de toleranta :</b>	NPD
<b>Grupa de unitate :</b>	<b>G2</b>
<b>Volum de goluri , % :</b>	≤ 55
<b>Aderenta :</b>	
-rezistenta medie initiala la forfecare , N/mm <sup>2</sup>	0,296
-rezistenta caracteristica la forfecare , N/mm <sup>2</sup>	0,27
<b>Conductivitatea termica la 10<sup>0</sup>C, λ<sub>10dry</sub>, W/mK :</b>	0,257
<b>Rezistenta la inghet-dezghet :</b>	<b>Clasa F0 ( nu se lasa expusa )</b>
<b>Permeabilitatea la vapori de apa , μ :</b>	5/10
<b>Absorbtiia de apa , % :</b>	NPD ( nu se lasa expusa)
<b>Viteza initiala de absorbtiie a apei :</b>	NPD
<b>Continut de saruri solubile active , % :</b>	Clasa S0
<b>Dilatarea datorata umiditatii :</b>	NPD
<b>Reactia la foc :</b>	Clasa A1
<b>Substante periculoase :</b>	NPD

**Conditii de aspect :****-fisuri pe fetele vazute , fara goluri****-fisuri pe fetele cu goluri****-stirbituri la muchii si colturi****- max.1/buc , pe 1/3 din inaltime****- sa nu apara grupate sistematic , iar conditia de rezistenta la compresiune sa fie asigurata****- max.6/buc , fara sa se ajunga la goluri**Necesar m<sup>3</sup> zidarie :

42 buc.

Necesar m<sup>2</sup> zidarie (grosime 38 cm) :

16 buc.

**Codificarea produsului :**

CL	P	I	15	825 (D2)	380x235x238	A	T1	R1	A 0,296	L 0,257	V
----	---	---	----	----------	-------------	---	----	----	---------	---------	---